



15.04.2024

AVISTA peer EVO PRIME GL4/GL5 SAE 80W-90

Першокласна високоефективна багатоцільова трансмісійна олива лінійки AVISTA Peer EVO PRIME, спеціально розроблена для цілорічного використання в надзвичайно напружених трансмісіях з ручним/диференціалом/віссю/гіпоїдом та рульовому керуванні, де вимагається специфікація API GL4 та інші норми OEM.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Кпп
- Диференціальних
- Рульовий механізм
- Привід на вісь
- Гіпоїдна коробка передач

ОСОБЛИВОСТІ / ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дуже висока вантажопідйомність
- Відмінна стійкість до окислення
- Низька температура застигання
- Відмінний захист від зносу та відсутність осаду
- Ідеальна стабільність при зсуві
- Відмінна в'язкісно-температурна поведінка
- Можна використовувати цілий рік
- Дуже хороша здатність до поглинання тиску навіть при екстремальних навантаженнях
- Зменшення тертя та зносу
- Відмінна поведінка холодного потоку
- Дуже хороша сумісність з еластомерами для запобігання витоків

АКЦІЙ

ДТФ 12B100 (MB 235.0)ZF
РЗФ TE-ML 02B, 05A,
12L, 12M, 16B, 17H, 19B,
21A(ZF004797)

СПЕЦИФІКАЦІЇ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

АПІСК GL5, MT-1Scania STO
аніяМ 1:OMAN 341 Тип E-
ЕН 2MAN 341 Тип Z-
2MAN 342 Тип M-
2MAN M 3343 Тип
MDAF/IVECO (MIL-
PRF-2105E)MACK
GO-JMIL-PRF-
2105ESAE J2360
DAF/IVECO
MAC
KMIL
SAE

ТИПОВІ ДАНІ

(Числові дані є типовими значеннями.)

Параметр	Методика проведення тестування	Одиниці	
Клас SAE	SAE J 306		SAE 80W-90
Щільність @ 15 °C	DIN EN ISO 12185	г/см³	0.870 – 0.910
Рідинів. В'язкість @ 100 °C	ASTM D7279	мм²/сек	14,8 – 16,2
Брукфілд @ -26°C	DIN 51398	мПа* с	Макс. 150.000
КОК точки спалаху	DIN ISO 2592	°C	хв. 200
Наливна точка	ASTM D7346	°C	Макс. -30

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики нашого продукту, щоб наші клієнти могли скористатися останніми технологічними досягненнями. (BSI No 8)

AVISTA OIL Deutschland
GmbHBahnhofstraße 82, 31311 Uetze,
GermanyTel. +49 5177 85-0

www.avista-lubes.de